



Det här är en tixotrop isolerande grundfärg som vi rekommenderar till kritande eller missfärgade underlag, t ex limfärgsmålade tak.

### GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR sprutar du med Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microfibermaterial.

LIMFÄRGSTAK Ett tunt limfärgsskikt med god vidhäftning kan du damma av och måla direkt. Tjocka och löst sittande skikt tvättar du bort med stora mängder vatten som får suga in i skiktet.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Väggspackel eller Lätt Handspackel.

### MÅLA

Måla flödigt med ullon- eller perlonroller.

För mer information läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

### TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

### TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Grundfärg för svåra ytor inomhus
BINDEMEDEL	Alkyd
SPÅDES MED	Spådes ej
VERKTYG	Pensel el. roller
VERKTYG RENGÖRES MED	Penseltvätt
GLANS	Helmatt
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +10°C
TORKTID VID +23°C OCH 50%	Klibbfri ca 1,5 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar 16 tim.
VOC	Gränsvärde (Kat A/g):350 g/l (2010) Produktens VOC:<350 g/l.

### EJ FROSTKÄNSLIG

