



Det här är en grundfärg för mineraliska ytor och fiberförstärkta skivor. Den stärker underlaget, ökar vidhäftningen till täckfärgen och minskar vattenupptagningen och fungerar därför utmärkt på såväl porösa som på hårda betongytor. Ger utmärkt vidhäftning på industriellt färdigställda betongytor. Mineral Grundfärg används tillsammans med Puts Täckfärg, Granit Täckfärg, Betong och Garage. Mineral Grundfärg är CE-märkt.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

För rengöring, se våra arbetsråd samt datablad för rengöringsprodukter. Ytor i dåligt skick ska lagas upp före behandling.

MÅLA

Se till att ytorna som ska målas är rena, torra och fasta. Måla med pensel, roller eller lågtrycksspruta. Måla flödigt utan att färgen bildar en film.

OBS! Grundmåla inte socklar.

Läs mer på våra arbetsråd, faktablad samt på www.alcro.se.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Mineraliska underlag
SPÅDES MED	Vatten, skall normalt ej spådas
VERKTYG	Pensel, rulle eller lågtrycksspruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penseltvätt
GLANS	Helmatt
1 LITER RÄCKER TILL	Ca 5 m ² beroende på underlag och struktur
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +7°C ytemperatur
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Klibbfri ca 1 timme. Övermålningsbar ca 4 timmar. Kallt och fuktigt väder kan förlänga torktiden.
VOC	Gränsvärde (kat A/h): 30 g/l (2010) Produktens VOC: < 30 g/l

FÖRVARAS FROSTFRITT



2016-08-25
För aktuell uppdatering:
www.alcro.se