

# Skötselråd för ytor målade med Plåtfasad Täckfärg metall.

Var försiktig med den nymålade ytan. Normalt är den känslig för påverkan det första dygnet. Den slutliga hårdheten infinner sig efter ca 1 vecka. Tidsuppgifterna gäller för normal temperatur och fuktighet (23 grader och 50 % RH). Använd aldrig starka lösningsmedel.

**NORMAL RENGÖRING:** För att få bort smuts och mögel som kan uppkomma i samband med luftföroreningar och fukt rekommenderas att utvändigt målade ytor tvättas en gång per år. Livslängden förlängs då på den målade ytan. Använd ett allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel eller sprit av typ Delfin Allrent. Tvätta alltid nerifrån och upp. Tips: använd skumspruta av typ Nito Clean. Vid mögelsanering använd Delfin Alg- & mögeltvätt.

**FLÄCKBORTTAGNING:** Prova med alifatnafta eller lacknafta på fläckar som inte går bort med allrengöringsmedel. Rostfläckar kan tas bort med utspädd citronsyra.

**KOMPLETTERANDE BEHANDLING:** Vid normalt slitage kan ommålning ske efter noggrann rengöring med Delfin Grovrent.