



PÅ SÄKRA GRUNDER

# ARDEX A 828

Gipsbaserat lagningspackel



Snabbhärdande, beläggningsbar efter 45 minuter

Som strukturspackel

Hög fyllningsförmåga

Formstabil, sjunker ej

Brandklassad – högsta klassen, A 1

Bra miljöval

Emissionsklassad – Högsta klassen



Reg. No. 37344

Tillverkare med certifierat kvalitets-  
ledningssystem enligt DIN EN ISO 9001

ARDEX AB  
Staffans Väg 6 A, 192 78 Sollentuna  
Tel 08 556 315 50  
E-post: kundservice@ardex.se  
www.ardex.se



PÅ SÄKRA GRUNDER

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ARDEX A 828 används för spackling, lagning och putsning av vägg och takytor före tapetsering, målning och kakel. För fyllning av breda fördjupningar i väggar och tak. För fyllning av sprickor, håligheter, fogar och spalter. Endast för användning inomhus. ARDEX A 828 får inte användas utomhus eller i ständigt fuktbelastade utrymmen.

### EGENSKAPER

ARDEX A 828 har en mycket hög fyllningsförmåga, sjunker inte och kan lätt påföras i en arbetsomgång även vid tjocka lager på flera centimeter.

### UNDERLAGET

Gipsskivor, obehandlade murverk, betong, lätta byggelement samt gips- och cementputs. Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt samt fritt från skiljemedel och föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Tapeter, lösa eller dåligt sittande målnings-skikt och lös puts ska tas bort. Ytor som behandlats med lack-, olje- och plastfärg samt liknande täta underlag ska rengöras från vax, olja och fett. Alla glatta och täta ytor skall primas med ARDEX P3/ P 51 se anvisningar på produktbladen I tveksamma fall rekommenderas provspackling.

### BLANDNING

Blandningsförhållande: 6,5 liter vatten till 12,5 kg eller 2,5 liter till 5 kg ARDEX A 828.

Häll rent kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt därefter ARDEX A 828 pulvret under kraftig omrörning. Låt spacklet "mogna" i 1 till 3 minuter, blanda därefter åter. Det färdigblandade spacklets konsistens ska ha en smidig pastaliknande konsistens utan klumpar.

### ARBETSSÄTT

ARDEX A 828 kan användas inomhus vid temperaturer över 5 °C.

Spackellagret måste vara helt uttorkat innan efterföljande målnings- och limningsarbeten påbörjas. Någon grundning för att spärra spackellagret behövs nästan aldrig. Men för att förhindra ojämn torkning av målarfärgen kan det vid bättringar vara nödvändigt att grundmåla reparerade ställen eller hela ytan beroende på den använda färgens fyllnads- och täckförmåga

### OBSERVERA

ARDEX A 828 uppfyller förutsättningarna enligt BBV:s branschregler för användning i våtutrymmen. ARDEX A828 uppfyller förutsättningarna enligt Sveriges Tapetindustriers Branschråd. Vid spackling i miljö med risk för tillskjutande fukt rekommenderas ARDEX F 5.

### TEKNISKA DATA

Produktbeskrivning	Baserat på gips. Kan andas samt förhåller sig neutralt och är därför ett lämpligt underlag för målning, bindemedel och lim.
Blandningsförhållande	6,5 liter vatten till 12,5 kg eller 2,5 liter till 5 kg pulver som motsvarar
Volymdelar	1 del vatten till 2 delar pulver
Densitet	1,0 kg/liter
Densitet (blandad)	1,5 kg/liter
Materialåtgång (pulver)	1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm
Monteringstid	ca 30 minuter (20 °C)
Tryckhållfasthet	28 dygn: 9 N/mm <sup>2</sup>
Böjdraghållfasthet	28 dygn: 4 N/mm <sup>2</sup>
Brandklassning	Klass A 1 (obrännbar) stycke 4104 del 4
Miljö, Emissioner	EMICODE: EC = 1 PLUS. EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL = M 1
Förpackning	Säckar 5 kg och 12,5 kg
Lagring	Förvaras torrt. Kan lagras ca 12 månader i öppnad förpackning
Artikelnummer	5 kg: 28505 nytt artikelnr 56142 12,5 kg: 28512 nytt artikelnr 31421
EAN-nummer	5 kg: 5703193285050 12,5 kg: 5703193285128



PÅ SÄKRA GRUNDER

