

Aqua ZAR Polyuretanlack



Produktbeskrivning Aqua ZAR är en vattenbaserad polyuretanlack som torkar på 30 minuter och kan överlackas efter 2 timmar. Aqua ZAR är lättstruken och ger en slitstark och resistent lackyta på trägolv, möbler, bardiskar och snickerier. Aqua ZAR ger en kristallklar yta som inte gulnar och därför idealisk att använda ovanpå en vitbetsad yta. Aqua ZAR är självutjämnande och efterlämnar inte några penselmärken. Står emot skuffmärken, alkohol och hushållskemikalier.

Teknisk data	Ytfinish	Finns i 10, 20, 40 och 90 glans
	Lukt	Svag doft
	Brandfarlig	Inte brandfarlig
	Viskositet	55-60 KU-enheter vid 25°C
	Ph	8 till 8.5
	Filmtjocklek	4 till 5 mil vått
	VOC	122 g/liter
	Kategori	A/i
	EU Gränsvärden	140 g/liter (2010)

Torktider vid 20°C och 60% rel. luftfuktighet

Dammtorr	30 minuter
Övermålningsbar	2 timmar
Gångtrafik	24 timmar
Möbler	3 till 5 dagar innan möbler sätts på plats
Genomhärdad	7 dagar

Förtunning Förtunnas inte

Täckning Teoretisk: 12 m² / liter
Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

Aqua ZAR Polyuretanlack

Förberedelser

Nytt/obehandlat trä: Slipa ytan slät med ett fint slippapper (180-240). Slipa alltid längs med fibrerna. Om ytan är grov och ojämn, slipa först med ett grovt slippapper och avsluta med ett finare. Dammsug upp allt slipdamm och torka ytan ren med en ren trasa.

Gammal lack i bra skick: Gör rent ytan från smuts, fett och vax. Slipa lätt i fibrernas riktning för att matta ner alla blanka ytor. Dammsug upp allt slipdamm och torka ytan ren med en ren trasa.

Gammal lack i dåligt skick: Ta bort all gammal lack. Alla lacker eller betser som innehåller vax eller vattenavstötare måste tas bort. Dammsug upp allt slipdamm och torka rent med en ren trasa.

Om ytan skall betsas

Använd ZAR Träbets eller en vattenbaserad bets. Tillåt ZAR Träbets att torka minst 3-6 timmar innan ytan lackas.

Applicering

Rör om ordentligt innan och under applicering. SKAKA INTE. Applicera direkt från burken. Använd en ren pensel med syntetborst eller lackstrykare. Använd inte roller. Doppa penseln i burken och låt överflöd droppa av. Stryk ut tunna lager i fibrernas riktning (för tjocka lager kan ge "mjölkighet" när lacken är torr). Undvik att pensla för mycket då luftbubblor kan bildas. Applicera ej när luft- och yttemperaturen är under 10°C.

Golvlackning

Områden med sämre ventilation som stängda rum, hörnen etc. kan ta längre tid att torka. Applicera 3-4 lager för bästa resultat. Vänta minst 12 timmar innan ytan beträds. Vänta 3-5 dagar innan möbler sätts på plats. Lacken uppnår maximal styrka efter 7 dagar.

Skall inte används på tidigare målade ytor där 2-komponents epoxi har använts.

Rengöring

Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning i varmt vatten med tvål/diskmedel. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande lackrester lämnas till miljöstation. Vål tömda burkar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Storlekar

Aqua ZAR Polyuretanlack finns i 473 ml, 946 ml och 3.8 liter.

Artikel nr

	Blank	Halv-Blank	Sidenmatt	Antik
473 ml	32411	34511	32511	34411
946 ml	32412	34512	32512	34412
3.8 Liter	32413	34513	32513	34413

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.