

# Kvistlack



*Minskar risken för kvistgenomslag  
Skonsam mot miljön  
Ger ett hållbart slutresultat*

Dags att sätta in nytt trägolv i vardagsrummet? Glöm inte bort att kvistlacka! Beckers Kvistlack minskar risken för genomslag från kvistar vid målning av trä inomhus. Kvistlacken är skonsam mot både människa och miljö då den är fri från starka lösningsmedel. Försegla kvistarna med kvistlack för ett mer hållbart slutresultat.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Interiört

MATERIALÅTGÅNG  
7 - 10 m<sup>2</sup>/l

GLANS  
Blank

VERKTYG  
Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR  
Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV  
LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 0,5 timmar.

BINDEMEDEL  
Sampolymer

För aktuell uppdatering: [www.beckers.se](http://www.beckers.se)



Förvaras frostfritt

## Förberedelse av ytor

Innan påföring av kvistlacken ska underlaget vara rent och torrt. Eventuell kåda som trängt ut på ytan skrapas/slipas bort före behandlingen.

## Måla

För att få bästa möjliga slutresultat ska kvistlacken användas i två steg - det första skiktet spärrar och det andra skiktet förseglar. Observera att endast ett tjockare skikt kvistlack inte ger samma isolerande effekt.

Kvistlacken läggs lämpligast på med pensel på varje kvist för sig. Strykning av hela ytan är svår eftersom kvistlacken har snabb torktid och inte hinner strykas ut på stora ytor innan den börjar torka. Av samma anledning är kvistlacken inte lämplig för sprutning.

När det första skiktet är lagt väntar du minst 30 minuter innan nästa skikt påföres. I vått tillstånd är kvistlacken lite mjölkaktig i utseendet. Den är torr och övermålningsbar när den blivit transparent.

## När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Viktigt

Kvistlacken är inte avsedd för att användas endast som en lack utan måste överstrykas eftersom den enbart har en isolerande funktion och ej fungerar för färdigstrykning.

Omröres väl före användning.

Undvik lackning om ytan är kallare än +5°C.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*