

# Scotte J Plus Spackel



*Extra bra vidhäftning till yta och skarvremsa  
Lång öppentid och smidig konsistens  
Anpassad för fog- och skarvspackling*

Scotte J Plus Spackel är ett färdigblandat fingraderat fog- och skarvspackel med god fyllnadsförmåga för väggar och tak inomhus. Spacklet lämpar sig för skarvspackling av skivmaterial vid iläggning av pappersremsa. Framförallt används Scotte J Plus på gips- och andra byggplattor där ytorna ska skarvas ihop med hjälp av remsa och spackel.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG  
0,3 l/m

VERKTYG  
Stålspackel

MÅLNINGSTEMPERATUR  
Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV  
LUFTFUKTIGHET  
Övermålningsbar efter ca 12 h.

För aktuell uppdatering: [www.beckers.se](http://www.beckers.se)



Förvaras frostfritt



## Förberedelse av ytor

Spackling ska ske på torra, väl bundna och rengjorda ytor.

## Applicera

Påför Scotte J Plus med stålspackel. Max skiktjocklek ca 2 mm. Slipade ytor avdammas före målning. Åtgång beräknas Ca 0,3 liter/meter skarv vid 3 gånger spackling.

## När du spacklat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

## Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.

Torktiderna beror på temperatur/luftfuktighet och skiktjocklek.

Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2.

Besök [www.beckers.se](http://www.beckers.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*