

MetalPrimer

Rostskyddsgrundfärg för effektiv rostskyddsbehandling.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Järn och plåt.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hög torrhalt ■ Innehåller zinkfosfat
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter
Kulörer	Grå
Glans	Helmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Alkyd
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/i): 500 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 500 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>Avsedd för grundmålning av järn- och plåtkonstruktioner.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Ytor med rostangrepp stålborstas maskinellt före målning till noggrannhetsgrad St 2 eller sandblästras till noggrannhetsgrad Sa 2½.</p> <p>Effektiv rostskyddsgrundfärg som, genom sin höga torrhalt, kan läggas på i skikt upp till 60 µm, torrt skikt, per strykning.</p> <p>Övermålning skall göras med lämplig täckfärg.</p>
Förtunning	Lacknafta
Förbrukning	8 m ² /liter
Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod. Arbetstemperatur min. +5 °C



TEKNISK INFORMATION

Torktid	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 6 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påføres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,013-0,015 inch Spruttryck: 150-180 bar Spädning: Max 5% Förtunning: Lacknafta

Rekommenderade sprutinställningar för lågtrycksspruta:

Munstycke: 1,5-1,8 mm
Spruttryck: 2,0-4,0 bar
Spädning: Max 5-15%
Förtunning: Lacknafta

Rengöring av verktyg	Lacknafta
----------------------	-----------

Råd

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: december 2020

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.