

# Fasadgrund LF

Vattenspädbar grundfärg för trä utomhus.



## Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Trä utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vattenbaserad</li> <li>■ God inträngningsförmåga</li> </ul>
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Vit Bas D
Glans	Matt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Alkydemulsion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/g): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

## Användning

Ytförberedelse	<p>Grundfärg med alkydemulsion som bindemedel har alkydoljefärgens goda inträngande egenskaper.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Nedbrutet trä avlägsnas genom slipning eller stålborstning. Släta hyvlade ytor avslipats med slippapper.</p> <p>Nya träytor behandlas med Grundolja LF på utsatta ställen som ändträ, spikslag, skarvar mm, därefter grundas hela ytan med Fasadgrund LF och sist strykes två ggr med någon av Caparols vattenburna utomhusprodukter för trä.</p> <p>Nytt trä med höga halter av kvist- och kådämnen kan förorsaka missfärgning, särskilt vid målning med ljusa kulörer. Vid osäkerhet rekommenderas grundning med Caparol Fasadgrund för att minska risken för genomslag.</p> <p>Tidigare målade ytor tvättas med fasadtvätt, skrapas, bara träytor grundas med avsedd Fasadgrund. Därefter målas, beroende på ytornas kondition, dessa en eller två gånger med någon av Caparols vattenburna produkter för trä.</p>
Förtunning	Vatten



## TEKNISK INFORMATION

Förbrukning	4-6 m <sup>2</sup> /liter på sågade ytor 5-7 m <sup>2</sup> /liter på hyvlade och släta ytor
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +8°C
Torktid	Dammtorr: 6 timmar Övermålningsbar: 24 timmar eller när ytan är torr Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, roller eller spruta. Vid påläggning med spruta skall denna efterstrykas med pensel.  <b>Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:</b>  Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315 Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten

## Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

### Teknisk information · utgåva: mars 2022

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.