

# TAKSITT Grundning för Takpannor

## TAKSITT Grunning for Takstein

### Produktbeskrivning

#### Typ

**TAKSITT Grundning för Takpannor** är en vattenburen, klar grundning specialutvecklad för takpannor.

#### Egenskaper och fördelar

Den minskar risken för beväxning av alger och mossa, samt motverkar nedbrytning orsakad av väder och vind. Grundningen ger god inträngning och säkrar god vidhäftning till **TAKSITT Specialfärg för utvändiga tak**.

#### Användningsområde

**TAKSITT Grundning för Takpannor** är en utmärkt grundning för takpannor av betong. Kan också användas på betong och eternit (ej supereternit). Vid osäkerhet om underlaget kan behandlas, kontakta Scanox.

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	3 och 10 L.
<b>Brytning</b>	Skall inte brytas över <b>Jotun Multicolor</b> .
<b>Glans</b>	Matt
<b>Generisk typ</b>	Akryl.
<b>Volymtorrhalt</b>	19 ± 2 volym%
<b>Vikttorrhalt</b>	21 ± 2 Teoretisk vikt-%
<b>Litervikt</b>	1.03 Teoretisk
<b>pH värde</b>	8.5
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/g): 30 g/l. Produkten innehåller max 30 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga innan användning.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Roller, pensel eller spruta.

Vid användning av roller och pensel rekommenderas att först applicera ett fylligt skikt med roller. Använd därefter pensel och applicera grundningen noggrant på alla kanter och hörn. Arbeta i mindre fält åt gången för att säkra att inte överlappningar skall synas. Ta ex. 2-3 pannor i bredd och arbeta dig frånnocken och nedåt.

#### Riktlinjer vid högtryckssprutning

<b>Munstyckets diameter</b>	0.017-0.023"
<b>Sprutvinkel</b>	40-50°
<b>Färgtryck</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penselvätt**.

### Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
<b>Rekommenderad:</b>	5 - 7	143 - 200	27 - 38
<b>Kommenterar:</b>	Beror av underlagets sugförmåga.		

### Förtunning

Skall inte spädas.

### Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C. Skall inte påföras i direkt solljus. Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr.

### Torktider

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

<b>Luftfuktighet (RH)</b>	50 %
<b>Luftens temperatur</b>	23 °C
<b>Underlagets temperatur</b>	23 °C

<b>Övermålningsbar efter</b>	4 t
<b>Måste övermålas inom</b>	2 dagar

Produkten skall övermålas.

## Bruksanvisning

Underlag	Behandling
<b>Betongtakpannor:</b>	Använd högtrycksvätt och spola noga bort lös sand, alger, mögel och mossor. Gå försiktigt, det är säkrast att gå där taket är renspolat eller där taket är torrt.  Taket skall vara torrt innan applicering av 1-2 strykningar <b>TAKSITT Grundning för Takpannor</b> , beroende på underlagets skick. När grundning har torkat appliceras 2 strykningar <b>TAKSITT Specialfärg för utvändiga tak</b> .

**Eternit:**

Använd högtryckstvätt och spola noga bort lös sand, alger, mögel och mossor. Gå försiktigt, det är säkrast att gå där taket är rensolat eller där taket är torrt.

Taket skall vara torrt innan applicering av 1 strykning **TAKSITT Grundning för Takpannor**. När grundning har torkat appliceras 2 strykningar **TAKSITT Specialfärg för utvändiga tak**.

## Underhåll

### Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151  
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.